

Datos de la muestra

Muestra remitida: Si

FABRICA CASTIÑEIRAS

Datos de envío

VIGO
 ELDUAYEN 4 A. BAJOS
 36202 VIGO
 PONTEVEDRA

G01102373

Datos de la toma de muestra


Empresa: BNG RIBEIRA

Compañía

PRIVADOS-INDUSTRIA

Los resultados del presente informe analítico corresponden únicamente a la/s muestra/s recibidas y analizada/s. Este informe analítico no podrá ser reproducido, total o parcialmente, sin expresa autorización de Laboratorio de análisis Dr.Echevarne.

CONFIDENCIAL.

	Nº Petición G01102373	Fecha toma de muestra 07/04/2011	Fecha recepción 07/04/2011	Fecha edición 25/04/2011 (1)
---	---------------------------------	--	--------------------------------------	--

Análisis por Imagen

IDENTIFICACIÓN DE AMIANTO EN MATERIALES

Método: MTA/PI-010/A09

Técnica: Microscopía óptica de polarización y dispersión

Resolución de la Microscopia óptica:
 en torno a 0.3 µm

Valor mínimo detectable de fibras de amianto:
 concentraciones del orden de 0.1 % (crocidolita) y 0.5% (amosita y crisotilo)

Muestreo realizado por: Cliente


Resultado

Tipo de material: Fibrocemento

Tratamiento de la muestra: Ninguno

Determinación Amianto: Se ha detectado la presencia de amianto.

Variedad detectada: - Crisotilo

	Nº Petición G01102373	Fecha toma de muestra 07/04/2011	Fecha recepción 07/04/2011	Fecha edición 25/04/2011 (1)
---	---------------------------------	--	--------------------------------------	--



Responsable: Joan de Monserrat

Fecha Validación:18/04/2011